MOL Liton LT 2

литиевая консистентная смазка

Консистентная смазка MOL Liton LT 2 изготавливается из минерального масла высокой степени очистки и литиевого загустителя. Стабильная структура смазки обеспечивает надлежащую защиту смазанных поверхностей. Умеренно мягкая однородная консистентная смазка коричневого цвета. Температурный диапазон применения: от -30 °C до +110 °C.

Применение

Применение при нормальной температуре

Тросы

Подшипники качения для легких и средних условий эксплуатации

Резьбы, болты, соединения, пружины

Индивидуальные и централизованные системы подачи смазки

Особенности и преимущества

Хорошая механическая стойкость и стабильность при хранении	Сохраняет стабильную структуру под нагрузкой, что приводит к отсутствию размягчения консистентной смазки и стекания с места смазывания Долговременное хранение возможно без маслоотделения или без затвердевания консистентной смазки
Хорошая защита от износа	Износ между контактирующими поверхностями уменьшается Способствует увеличению ресурса оборудования Надежная защита оборудования и длительный ресурс машины
Превосходная статическая водостойкость	Обеспечивает надежное смазывание для работы оборудования на открытом воздухе Отсутствует размягчение или стекание с места смазки во влажных и сырых средах
Малый коэффициент трения	Низкая рабочая температура, что обеспечивает увеличенный срок службы смазочного материала
Хорошая устойчивость к окислению	Медленный процесс естественного старения, длительный срок службы оборудования и масла Стоимость техобслуживания может быть снижена
Хорошая защита от коррозии	Защита от повреждения поверхности
Отличная совместимость с латунью и бронзой	Предотвращает преждевременное ухудшение свойств деталей из цветных металлов

Спецфикации и одобрения

Класс NLGI: NLGI 2
DIN 51502: K2K-30
ISO 6743-9: L-XCCEA 2

MOL Liton LT 2

литиевая консистентная смазка

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	коричневый, однородный
Вязкость базового масла при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	100
Температура каплепадения ISO 2176:1995/cor 1:2001 [°C]	190
Изменение пенетрации после 60 циклов при 25°C ISO 2137:1985 [0,1 mm]	265
Изменение пенетрации после 10000 циклов при 25°C ISO 2137:1985 [0,1 mm]	25
Окислительная стабильность, 100 ч/100°C, падение давления DIN 51808:1978 [kPa]	10
Тест EMCOR DIN 51802:2013-12 [степень]	0/1
*Отделение масла (72 ч, 40 °C) DIN 51817:2014-08 [масса в %]	1,5
*Отделение масла (7 дней, 40 °C) DIN 51817:2014-08 [масса в %]	3
Oxidációs stabilitás (1000 h, 100°C, nyomáscsökkenés) DIN 51808:1978 [kPa]	90

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: -5°C - +45°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

САП код и упаковка:
13005255 MOL Liton LT 2 180KG 180 кг стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)